

SPORTS SURFACES

FICHA TÉCNICA

HARDER AR - S

Acabado protector poliuretánico bicomponente de base disolvente

CARACTERÍSTICAS

Harder AR – S es un acabado poliuretánico bicomponente de base disolvente utilizado por la protección superficial de gimnasios de peso, centros de fitness y bienestar realizado con sistema Pavisint SL 75 – GYM. Harder AR – S gracias a su formulación es altamente resistente a la carga y a los rayos UV, características que mejoran la vida útil de la pavimentación. El producto es transparente y no modifica el aspecto final de la superficie. Harder AR – S tiene una finitura brillante pero, bajo pedido, es posible añadir un aditivo opaco.

ASPECTO

Comp. A: líquido transparente de baja viscosidad
Comp. B: líquido transparente de media viscosidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

Característica	U.M.	Valor	Tolerancia
Peso específico	Kg/dm ³	0,97	± 0,02
Extracto seco	%	21	± 1
Tiempo de fluidez a 23° (con taza Ford, orificio n°4)	sec.	26	± 2
Relación de mezclado (A:B) en peso	-	A:B = 84:16	-

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

Herramientas	Dilución	Tipo de diluyente	Limpieza herramientas
Rodillo	Listo para el uso	-	DIL A1
Spray	Aprox. 10 %	DIL A1	DIL A1

FONDO

Limpio, seco y perfectamente endurecido.

CONSUMO

El consumo mínimo aconsejado sobre Pavisint SL 75 – GYM es de 0,1 Lt/m² en 1 capa.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Temperatura ambiente: MÍN 10°C - MÁX 35°C
Humedad relativa ambiente: MÁX 80 %
Temperatura del soporte: MÍN 10°C - MÁX 35°C

SECADO Y ENDURECIMIENTO A 23°C Y 50% HR

Pot life	60'
Al tacto	2 h
Tiempo de empalme	20 - 36 h

Los tiempos que se indican se refieren a condiciones estándar de laboratorio. En los tiempos de secado influyen mucho las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y el sol directo aceleran el secado; las sombras, las bajas temperaturas y la humedad elevada frenan el secado. En invierno concentrar la colocación en las horas centrales y más calurosas del día. Comprobar siempre que se haya secado la capa anterior antes de una nueva aplicación.

EMBALAJE

Colores disponibles	Transparente.
Envasado	A + B = 10 lt - 18 lt

INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE

Temperatura de conservación	MÍN 5°C - MÁX 40°C
Estabilidad en los envases originales	6 meses

NORMAS DE SEGURIDAD

Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclaraciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).