

SPORTS SURFACES

FICHA TÉCNICA

ATHLON 99

**Aglutinante poliuretánico elástico monocomponente
para gránulos de goma y baja reactividad**

CARACTERÍSTICAS

Athlon 99 es un aglutinante monocomponente a base de resinas poliuretánicas que sirve para legar los gránulos de goma que se utilizan para construir pavimentaciones antitrauma y capas de SBR coladas in situ para la colocación de los sistemas Pavisint SI 75 – PM y Confosport PM. Su formulación especial permite tiempos de trabajabilidad más largos y excelentes propiedades de absorción de impactos.

ASPECTO

Líquido amarillo-pardo.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

Característica	U.M.	Valor	Tolerancia
Peso específico	Kg/dm ³	1,06	± 0,02
Viscosidad a 23° C	mPa.s	3300	± 200

MODALIDAD DE APLICACIÓN

La mezcla se puede preparar con un mezclador para gránulos de goma específico o con la ayuda de una hormigonera para cemento.

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

Herramientas	Dilución	Tipo de diluyente	Limpieza herramientas
Máquina esparcidora tipo planomatic	Listo para el uso	-	DILA1
Manual con grosores y regla de aluminio	Listo para el uso	-	DILA1

FONDO

Para espesores finos, hasta 5 cm, la capa subyacente tiene que ser compacta, uniforme, sin aceite ni grasa (por ej. asfalto y cemento) y tiene que tratarse previamente con Athlon diluido 1:1 con DILA1 o como alternativa con Epobase A; para espesores superiores se puede realizar la colada sobre la capa subyacente estabilizada, en cualquier caso bien compactada y con pintura de fondo.

NOTA: las superficies de resina generalmente son superficies impermeables (no drenantes) y necesitan una subcapa con las inclinaciones correctas apropiadas para que las aguas pluviales fluyan con facilidad y evitar estancamientos. Todas las intervenciones de alisado tienen que realizarse antes de colocar el revestimiento final; cuando sea necesario consulte con el Departamento Técnico de Casali S.p.A.

CONSUMO

La relación de mezclado gránulo/Athlon 99 cambia según el tipo de gránulo que se utilice; haga mezclas de prueba antes para comprobar la relación de mezcla apropiada y evitar que falte o sobre aglutinante. A título de ejemplo si se utiliza un gránulo SBR 1 – 4 mm se aconseja una relación 100 : 20 y si se utiliza un gránulo EPDM 0,5 – 1,5 mm se aconseja 80 : 20.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

Temperatura ambiente: MÍN 10°C - MÁX 35°C
 Humedad relativa ambiente: MÍN 40 % - MÁX 90 %
 Temperatura del soporte: MÍN 10°C - MÁX 35°C

TIEMPOS DE ENDURECIMIENTO

A 23° C y 50 % H.R.	aprox. 43 h
----------------------------	-------------

Los tiempos que se indican se refieren a condiciones estándar de laboratorio. En los tiempos de secado influyen mucho las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y la luz directa del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la baja humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más cálidas del día. Comprobar siempre que se ha secado la capa anterior antes de una nueva aplicación.

EMBALAJE

Colores disponibles	Neutro
----------------------------	--------

Envasado	215 kg
-----------------	--------

INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE

Temperatura de conservación	MÍN 10°C - MÁX 35°C
------------------------------------	---------------------

Estabilidad en los envases originales	6 meses
--	---------

ADVERTENCIAS

Athlon 99 es una resina que reticula con la humedad presente en el ambiente. Las variaciones de temperatura y humedad afectan el tiempo de endurecimiento del producto; en climas muy secos, puede ser necesario humedecer la superficie colada para acelerar la unión del aglutinante. Compruebe la posible presencia de humedad ascendente y / o infiltración; si es necesario, póngase en contacto con la Oficina Técnica de Casali S.p.a.

NORMAS DE SEGURIDAD

Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Los datos que contiene esta ficha técnica tienen valor indicativo y la empresa se reserva el derecho de modificarlos, por motivos técnicos, sin preaviso. Las soluciones de utilización que se proponen no comprenden la totalidad de las que pueden adoptarse, sino que representan una casuística de la experiencia de aplicación detectada por Casali y por tanto tienen únicamente un valor indicativo. El uso, tanto propio como impropio, de los productos citados es responsabilidad exclusivamente del usuario que tiene que efectuar una evaluación previa acerca de la idoneidad del producto respecto a sus exigencias además de prestar la máxima atención a la hora de utilizar cualquier producto químico. Nota importante: para una mejor homogeneidad cromática de los productos que quedan a la vista, se aconseja utilizar material del mismo lote de fabricación como capa de acabado. El Departamento Técnico de la Sección de Sintéticos de Casali está disponible para proporcionar aclaraciones y para responder a peticiones específicas que deriven del tipo de obra (tel. +39 071 9162095).